

CS 684 FOR WOOD&METAL PAINT

Poliuretan Acrilic Pentru Lemn Mat & Metal Smalt

Pentru Uz Interior / Exterior



Vopsea acrilica mata, de calitate superioara. Prezinta o excelenta conservare a culorii si este de asemenea rezistenta la intemperii. Se usuca repede, transformandu-se intr-o suprafata dura, dar permitand materialului sa respire. Nu ingalbeneste, nu are miros in timpul aplicarii si este lavabila. Se poate folosi pe straturile amorsate anterior, cum ar fi constructii de lemn, metal sau pereti. Nu contine plumb sau mercur.


Caracteristici de performanta

- Uniformizare si acoperire excelenta.
- Rezistenta la uzura, durabila, rezistenta la intemperii.
- Nu se ingalbeneste. Uscare rapida. - Se poate folosi atat in interior cat si in exterior.
- Fara miros in timpul aplicarii.
- Ideal pentru camerele de copii, spitale, spatii comerciale

Culori: Alb, negru plus peste 3,500 de pigmenti disponibili prin Color Smart Paint color system.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de Luciu: Mat.



Ghid de performanta:

Rezistenta la intemperii:

Rezistenta excelenta la intemperii, vopsire, schimabrea culorii si curatare.

Rezistenta la conditiile de mediu

Asigura o buna rezistenta la carbonarea betonului.

Rezistenta la caldura

Fluiditate la peste 65°C.

Rezistenta la apa:

Rezista la ploaie si condens. Lavabil

Rezistenta la abraziune

Rezista la abraziune. Bun pentru indepartarea petelor

Rezistenta la solventi:

Rezistenat buna la diluant.. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de A/d tip WB. Vopsele de finisare si placare pentru lemn si metal Interior/Exterior. 130 g/l (2010). Acest produs contine max 85 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
15-16m ² / litru pe suprafate netede.	39%	67 micrometri	23 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate:	Diluare	Aplicare
2 ore la atingere 6 ore pentru reaplicare	6 mm	5% apa	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata ce urmeaza sa fie vopsita trebuie sa fie curatata si eliberata de murdarie, praf, grasime si vopsea exfoliata. Inlaturati materialul necompact prin raziure si sablare. Sablati suprafetele lucioase pana devin mate. Aplicati unul sau doua straturi de CS 684 Poliuretan Acrilic Lemn Mat & Metal Smalt, dupa amorsare, asa cum este prezentat mai jos.

Lemn nou: punctati toate gaurile de cuie stemuite si petele cu CS 670 Alchid Multi-Primer & Sigilant sau CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acril. Lasati sa se usuce, dupa care aplicati un alt strat integral de Substrat Alchid. Sablati pana devine o suprafata neteda.

Ipsos nou, Gips: Amorsati cu CS 692 Primer Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa sau cu CS 670 Alchid Multi-Primer & Sigilant.

Metale feroase: Inlaturati rugină si materialul necompact inainte de amorsarea metalului cu CS 668 Amorsa Alchidica AntiRugina.

Suprafetele vopsite anterior: Amorsati cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acril sau cu CS 670 Alchid Multi-Primer & Sigilant.

Aplicare

Agitati bine inaintea folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu diluati. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai mare in conditii de frig/umezeala.

Curatare,

Curatati pensulele si echipamentul in apa calda cu sapun, imediat dupa folosire.

Precautiile de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTRAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: Nu are

Depozitare: Nepericulos, fara cerinte speciale

